

Kalo Hoogglans PU

Krekels

9Datum : 01-02-2015
Versie : 1.0

- Toepassing** : Hoogglanzende lakverf voor vrijwel alle voorkomende reeds behandelde hout- en metaaloppervlakken binnen en buiten.
- Kenmerken** : Uitstekende vloeiing
Weerbestendig
Gemakkelijk verwerkbaar
Duurzame elasticiteit
Hoge dekkraft
Uitstekend glansbehoud
Goede kleurechtheid

Eigenschappen

- Basis** : Gemodificeerde alkydhars
- Kleur** : wit en kleuren uit het kleurmeng-systeem.
- Dichtheid 20°C** : ca. 1,23 kg / liter (wit)
- Laagdikte** : 40 mu. droog
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 1 uur
Kleefvrij na ca. 5 uur.
- Overschilderbaar** : Na ca. 24 uur
- Glans** : hoogglanzend
- Vastestofgehalte** : ca. 66 vol%
- Theor.rendement** : 16-18 m² per liter
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.
- Reinigingsverduunning** : Terpentine

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller

- Verduunning : Niet verdunnen

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar .
De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Nieuwe ondergronden:

Voorzien van een grondlaag met Kalo Grondverf.
Eventuele houtrotreparaties uitvoeren met een Epoxyplamuur of kleine oneffenheden met Plamuur.

Reeds geschilderde ondergronden:

Reinigen met een geeigend reinigingsmiddel en schuren.