

ZUSEX Impregneer OV

TM-nummer : 185
Revisiedatum : 26-10-2016
Versie : 08

4

HOUTRENOVATIE

KANTAFDICHTING EN HECHTPRIMER VOOR BINNEN EN BUITEN



Een oplosmiddelvrij impregneermiddel voor kantafdichting van diverse plaatmateriaal, kopse kanten van (kozijn)hout en als primer voor deelvanging op basis van twee componenten epoxyhars.

Zusex Impregneer OV is een blank, volledig afsluitend, impregneermiddel op kops hout voor een duurzame afdichting tegen vocht. Door het hoog indringend vermogen ook ideaal inzetbaar als kantafdichting van plaatmateriaal zoals multiplex gevelelementen, dakgoten, boeiborden enz. Bij openstaande houtverbindingen en deelvanging voor het afdichten van de kopse kanten van inzetstukken en als primer voor een duurzame hechting van Zusex Flexicompound.

VOORBEHANDELING

Vooraf aan elke reparatie dient ervoor gezorgd te worden dat er geen vocht langs zijwegen in het hout kan dringen. Openstaande verbindingen moeten worden afgedicht, de kitzomen van de beglazing moeten in goede staat worden gebracht en alle kopse kanten van het hout dienen te worden afgedicht enz.

SYSTEEM

1. Vooraf alle bouwtechnische gebreken aanpakken
2. Reparaties uitvreezen/reinigen
3. Verzadigend aanbrengen
4. 15 tot 20 minuten laten aanzetten
5. Afwerken

VERPAKKINGEN EN KLEUREN

Zusex Impregneer OV is verkrijgbaar in flesjes als een set van 150 ml.

KENMERKEN

- Hoog indringend vermogen
- Eén kwaliteit voor zomer en winter
- Zeer makkelijk te verwerken
- Na 10 tot 15 minuten af te werken
- Universeel overschilderbaar binnen 30 min.
- Mengverhouding 2:1
- Vochtafsluitende sealer voor diverse ondergronden
- Oplosmiddelvrij
- Als afdichting van onbehandeld kopshout
- Als primer voor Zusex Flexicompound

ZUSEX Impregneer OV

TM-nummer : 185
Revisiedatum : 25-10-2016
Versie : 08

4

HOUTRENOVATIE

EIGENSCHAPPEN

Basis	: oplosmiddelvrije epoxyhars
Kleur	: in gemengde vorm oranje
Dichtheid 20°C	: 1,10 kg/dm ³
Laagdikte	: n.v.t.
Droogtijd	: n.v.t.
Vervolg reparatie	: na 15-20 minuten
Glans	: n.v.t.
Vastestofgehalte	: 100 vol%
Theor. rendement	: n.v.t.
Houdbaarheid	: in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

VERWERKING

Verwerkingstemp.	: niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%
Reinigingsverduunning	: Nelfasol Verdunner EP
Mengverhouding	: 69 gew.delen stamcomponent 31 gew.delen verharder (2 op 1 in volumedelen)
Pottlife (20°C)	: ca. 30 minuten
Kwast	
Verduunning	: niet verdunnen

ALGEMENE INFORMATIE

ZUSEX is een product van NElf LAKFABRIEKEN BV.
Het veiligheidsinformatieblad 2828 is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.zusex.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Nelf Lakfabrieken BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergronden, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het product kunnen de kwaliteit en duurzaamheid nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade.

Nelf Lakfabrieken BV, Postbus 26, 9172 ZS, Ferwert.
Tel. +31(0)518 418 000, Fax. +31(0)518 418 001,
www.zusex.nl, info@nelfpaints.com

VERWERKINGSMETHODEN

Meng 2 delen stamcomponent en 1 deel verharder (mengverhouding 2:1) in een kunststof mengbeker. Meng deze massa met een kunststof spatel tot een egale transparante oranje kleur. Meng niet langer dan strikt noodzakelijk en maak niet meer Zusex Impregneer OV aan dan u binnen 30 minuten kunt verwerken. Breng de Zusex Impregneer OV verzaadigend aan met een lijmkwast of lyonse penseel aan op de ondergrond. Overtollig materiaal direct verwijderen. Bij gebruik als primer de Zusex Flexicompound na ca. 15 tot 20 minuten aanbrengen over de nog niet geheel aangedroogde Zusex Impregneer OV.

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

Aanbevolen ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Het te behandelen oppervlak moet droog, schoon en vetvrij zijn. Loszittende delen, oude verflagen enz. verwijderen. Te zacht, verweerd en/of aangetast hout met een bolkopfrees of een scherpe beitel verwijderen tot op het gezonde hout. Aanwezige verflagen ter plaatse van de hechtingsvlakken verwijderen. Bij kantafdichting van plaatmateriaal de scherpe delen op de kopse kanten zoveel mogelijk wegschuren om glad oppervlak te krijgen.

VOORZORGSMATREGELEN

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

Succes met
ZUSEX
WWW.ZUSEX.NL